ROMERAL®

MASILLA BASE

Para Juntas Perfectas

FICHA TÉCNICA



Vivienda

Salud

Comercial



Masilla Base para juntas placas Yeso-Cartón

La nueva formulación de **Masilla Base del sistema** Juntas, es un producto compuesto por sulfato de calcio semihidratado más aditivos retenedores de húmedad y pegamento que le coneren excelentes propiedades de adherencia, cremosidad y trabajabilidad

Usos

- Tratamiento de junturas de placas Yeso-Cartón.
- Reparación supercial de placas Yeso-Cartón.
- Reparación y preparación de muros para pintura.
- Recubrimiento de esquineros y otros elementos de terminación.
- Encuentros (Tabique-Tabique, Tabique-Cielorraso)
- Retape de clavos y tornillos.

Ventajas

- Asegura una excelente adherencia de la cinta al papel cara de la placa de Yeso-Cartón.
- No requiere puente adherente. Fragüado rápido.

Benecios

- **Tiempo de fragüe:** 90 minutos aprox.
- **Duración saco abierto:** 1 mes (en lugar seco sin presencia de húmedad)
- **Peso:** 25 kg apróximadamente
- **Almacenamiento:** 6 meses máximo (desde la fecha de fabricación indicada en el envase) mantenida en lugar seco (evitando contacto con el agua o húmedad), ventilado y separado del piso.
- **Color:** Beige

Almacenamiento

- Almacenar y trabajar la Masilla Base en lugar seco y ventilado.
- Proteger siempre la Masilla Base del contacto con el agua, humedad y del sol.
- El recinto a trabajar y el agua deben tener una temperatura superior a 5ºC e inferior a 35ºc. Tanto el recipiente a utilizar como la supercie a cubrir deben estar libres de polvo, residuos y seca.
- Almacenar sacos por orden de llegada para evitar la absorción de humedad por tiempo acumulado.

Rendimiento

- Rendimiento en junturas: 0.35kg/m2 Yeso-Cartón
- Rendimiento en enlúcidos: 0.55kg/m2 Yeso-Cartón

Sociedad Romeral S.A. garantiza que la información técnica aparecida en este documento es fidedigna.No obstante, lo anterior no constituye responsabilidad frente a su mala manipulación y/o instalación, como tampoco a los daños que se puedan provocar en los mismos a consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito.

Preparación Masilla Base

Abra el saco y revuelva con la mano el contenido de este. (la operación evita aglomeraciones posteriores de la mezcla)

1. En un recipiente limpio y preferentemente más ancho que alto, vierta agua a razón de 20 lt por saco de **Masilla Base** 25 Kg.



2. Espolvoree manualmente la Masilla Base sobre el agua de manera tal que comience la hidratación de este hasta ver que quedan pequeñas islas de material seco. Dejar reposar 3 minutos la preparación.





3. Si requiere un fragüado más rápido, bata la mezcla con espátula ó plana. En caso de contrario, bata sólo la porción de mezcla que se va a utilizar. El tiempo útil de reposo es de 90 minutos por lo que se recomienda preparar la cantidad a utilizar durante este período.





Aplicación

Si se utiliza Masilla Base, cinta fibra de vidrio y no se usa adhesivo para juntas, se corre el riesgo de fisura, lo que no ocurre cuando se utiliza cinta de papel microperforada y Masilla Base.
Sobre Cinta de Fibra de Vidirio.

- Aplicar la cinta directamente sobre la juntura de las placas.
- Aplica **Adhesivo para Juntas** sobre la cinta, hasta cubrirla totalmente, lo que asegura un mejor funcionamiento técnico y mecánico evitando posteriores suras. Dejar secar y aplicar la 1ª copa de Masilla Base.
- Aplicar una 2 capa delgada de **Masilla Base** cubriendo una supercie mayor (con llana o espátula ancha) una vez fragüada la anterior (15 minutos aprox.) como remate final.







Sobre Cinta de papel microperforado


La cinta de celulosa de alta resistencia comúnmente conocida como "la de papel", es la que tiene un mejor funcionamiento técnico mecánico, cuando se aplica la masilla en base yeso.

4. **Aplicación de la primera capa Masilla Base**

- Aplicar la primera capa de Masilla Base en forma abundante con una espátula sobre la junta +/-10 cm de ancho. Marcar el centro de la unión de placas.
- Aplicar la cinta de celulosa especial sobre la Masilla Base centrada sobre el eje de la junta.
- Comprima la cinta sin exagerar a n de evitar la salida total de la masilla. La falta de masilla bajo la cinta puede causar un pegado defectuoso de la cinta o una "ampolla".
- En esta etapa hacemos el primer recubrimiento de las cabezas de los tornillos o clavos especiales de copa.













ROMERAL®

Superboard Gyplac Proteja

Última actualización: Julio 2023

La información aquí contenida no compromete a Etex, ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo. **contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp 0995632191**



WhatsApp de Asistencia Técnica
0995632191

Centro de servicios etex

Línea de atención: **023420001**

ETEX ECUADOR
Parque Industrial de Quito - PIQ",
Lote 17, Bodega 2
Sector de Itulcachi, parroquia Tumbaco

www.etex.com.ec

Romeral
@RomeralEcuador

Etex Ecuador

etex inspiring ways of living